



S57 PRIMER STAINBLOCK

ακρυλικό μονωτικό αστάρι
λεκέδων

- Εξαιρετική ικανότητα μόνωσης λεκέδων από νικοτίνη, κάπνα, μαρκαδόρο κ.α.
- Ισχυρή πρόσφυση
- Ταχυστέγνωτο και καλυπτικό

Το S57 PRIMER STAINBLOCK είναι ακρυλικό καλυπτικό μονωτικό αστάρι λεκέδων για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για μόνωση λεκέδων από νικοτίνη, μαρκαδόρους, κάπνα, υγρασία, κραγιόν, εκχυλίσματα από τροπικά ξύλα και άλλους ρύπους. Εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες που χρειάζονται ένα μονωτικό καλυπτικό αστάρι πριν την εφαρμογή πλαστικών, ακρυλικών, βερνικοχρωμάτων νερού ή διακοσμητικών χρωμάτων. Σφραγίζει την επιφάνεια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Δίνει επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώματα. Είναι πρακτικά άοσμο. ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ.

ΑΠΟΔΟΣΗ	14±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	ΜΑΤ
ΑΡΑΙΩΣΗ	0-10% ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	4-24 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο και πιστόλι βαφής

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ	1,28 ±0,05g/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)		51±2 %
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98)		36±3 %
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 110±10
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 80±15
pH		4,5±0,5
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)		96% 150µm υγρό φιλμ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-05)		≥ 80
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-05)		≤ 5
ΣΤΙΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)		23±5
ΣΤΙΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)		60±10
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 μήνας, 50°C)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		min 5°C -max 30°C

ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/Ζ- Αστάρια): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

A057 | **S57 PRIMER STAINBLOCK**

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

μονωτικά
στεγανωτικά
αστάρια



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Απομακρύνουμε τα σαθρά – ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Στοκάρουμε τα διάφορα ελαττώματα της επιφάνειας. Ασταρώνουμε τοπικά με S57 PRIMER STAINBLOCK. Εφαρμόζουμε το S57 PRIMER STAINBLOCK σε όλη την επιφάνεια.

- ▶ **Παλιές Επιφάνειες:**
Στοκάρουμε τα διάφορα ελαττώματα της επιφάνειας. Ασταρώνουμε τοπικά με S57 PRIMER STAINBLOCK. Εφαρμόζουμε το 1 στρώση S57 PRIMER STAINBLOCK σε όλη την επιφάνεια.
- ▶ **Ξύλινες επιφάνειες:** Εφαρμόζουμε 1 στρώση S57 PRIMER STAINBLOCK.
- ▶ **Καινούργιες αλκαλικές επιφάνειες:**
Εφαρμόζουμε 1 στρώση S57 PRIMER STAINBLOCK.
- ▶ **Πολύ δύσκολοι λεκέδες :**
Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις S57 PRIMER STAINBLOCK.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
■	ΞΥΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ▶ Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής με αραιώση 0-10% νερό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή γίνεται απευθείας.
- ▶ Συνίσταται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 30°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται ΜΟΝΟ σε Λευκό χρώμα σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L.
- ▶ Δεν Χρωματίζεται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και τα καθαρίζετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειριστείτε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.

